

CARATTERISTICHE TAVOLE LAMELLARI PAULOWNIA		IMBUSTATE	PROMO
NOME BOTANICO	P. ELONGATA - P. TOMENTOSA	Densità +/- 320 Kg/m3	Densità +/- 320 Kg/m3
LAMELLE	LARGHEZZA LISTA (CONICA)	40 - 90 mm.	40 - 90 mm.
FINGER JOINT		Escluso	Escluso
LAMELLE SOTTODIMENSIONATE	LUNGHEZZA	Escluso	Escluso
	SPESSORE	Escluso	Escluso
DEFORMAZIONE DI CALIBRATURA		Escluso	Escluso
NODI	SANI NON CREPATI 30-50 mm.	1/mq	2/mq
	SANI NON CREPATI < 30 mm.	2/mq	4/mq
LEGNO DI COMPRESSIONE		Escluso	Ammesso
COLORAZIONE	MACCHIE	Escluso	Piccole
	NON UNIFORME	Escluso	Ammesso
BUCHI INSETTI		Escluso	Escluso
CUORE DI LEGNO		Ammesso tracce	Ammesso
CORTECCIA		Escluso	Escluso
FENDITURE		Escluso	Escluso
UMIDITA'		12 +/- 2%	12 +/- 2%
TOLLERANZA	SPESSORE	-0,2 / +0,5 mm	
	LARGHEZZA	-0,0 / +2,0 mm	
	LUNGHEZZA	-0,0 / +3,0 mm	
INCOLLAGGIO	EMISSIONI FORMALDEIDE	E1 (EN 717)	
	CLASSE	per interni D3 (EN 204)	
	LARGHEZZA GIUNTURA	MAX 0,2 mm	MAX 0,3 mm
FINITURA	PIALLATA E LEVIGATA	GRANA 240	
BORDO	LATI LUNGI	Squadrato	Squadrato
	TESTE	Squadrato	